

SPECIFICHE TECNICHE DEL TESSUTO / TECHNICAL DATA

TESSUTO / FABRIC TP 00093 ULTRA 21160 ANTIBATTERICO-ANTIGOCCIA

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS	SPECIFICHE PRODUCT SPECIFICATIONS	NORMATIVE DI RIFERIMENTO TEST METHOD
Composizione/ <i>Composition</i>	100 % Cotone/ <i>Cotton</i>	Decreto Legislativo n. 194 del 22.05.99
Peso/ <i>Weight</i>	gr/m ² 162	UNI EN 12127/99
CARATTERISTICHE MECCANICHE / TENSILE PROPERTIES		
Resistenza trazione su striscia (5 cm) <i>Tensile Strength (5 cm)</i>	Ordito/ <i>Warp</i> 90 Kg Trama/ <i>Weft</i> 40 Kg	UNI EN 13934-1/00
STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONAL STABILITY		
Variazioni dimensionali a 60 °C <i>Dimensional variations at 60°C</i>	Ordito/ <i>Warp</i> ± 3% Trama/ <i>Weft</i> ± 3%	UNI EN 25077/96
SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
Solidità del colore allo sfregamento <i>Colour fastness to rubbing</i>	Secco/ <i>Dry</i> 4 Umido/ <i>Wet</i> 3	UNI EN ISO 105 - X12/97
Solidità del colore alla luce artificiale con lampada ad arco allo xeno <i>Colour fastness to xeno test</i>	5	UNI EN ISO 105 B02/01
Solidità del colore al lavaggio meccanico con detersivi sintetici a 60 ° C <i>Colour fastness to washing at 60° C</i>	Degradazione/ <i>washing colour change</i> 4 Scarico/ <i>Staining</i> 4	UNI EN ISO 105- C06/99
Solidità del colore al sudore acido e alcalino <i>Colour fastness to acid and alkaline perspiration</i>	Degradazione/ <i>Change of shade</i> 4 Scarico/ <i>Staining</i> 4	UNI EN ISO 105 - E04/98

SIMBOLI DI MANUTENZIONE / CARE SYMBOLS



Lavabile in acqua tiepida
Washing max 40°



Asciugatura in tamburo a temperatura
bassa *Tumbler low heat*



Non candeggiabile con cloro *Do*
not bleach



Stirabile con ferro poco caldo
Iron with medium heat



Lavabile a secco metodo standard
Dry-cleaning